

## Tækniblað


**Vöruheiti**  
Náma

**LA11- Mulningur**  
Lambafell

**Eiginleikar**

Kornastærð	0/25
Kleyfnistuðull	8
Viðnám gegn niðurbroti, LA	17
Brothlutfall	C <sub>100/0</sub>



**Dæmigerð efnislýsing**

24,7%	Basalt- ferskt- þétt
13,3%	Basalt- ferskt- blöðrótt, 5-25% blöðrur
20%	Basalt- ferskt- blöðrótt, >25% blöðrur
20,8%	Basaltgler- ferskt- þétt
12,5%	Basaltgler- ferskt- blöðrótt, 5-25% blöðrur
7,8%	Basaltgler- ferskt- blöðrótt, > 25% blöðrur
0,8%	Móberg

### Kornastærðardreifing

**Einkennandi kornadreifing:**

Möskvastærð, mm	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5
Sáldur, %	2,6	4,2	6	10	16	24	33	37	43	51	70	87	100


*Rannsóknir og framleiðslueftirlit er í höndum Mannvits.*

Þær upplýsingar sem koma fram í skjali þessu eru skv. bestu vitund framleiðanda.  
Framleiðandi áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara. Öll töluleg gildi eru leiðbeinandi og dæmigerð fyrir efnið.