



NÁMUR

Íslenskir aðalverktakar hf.

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

s. +354- 530 -4200

fax. +354 530 4205

Tækniblað



Vöruheiti
Náma

ME13- Steypumöl
Rauðamelur

Eiginleikar

Kornastærð
Fínefnainnihald
Kleyfnistuðull
Viðnám gegn niðurbroti

8/25
1,6%
1,5
30

Dæmigerð efnislýsing

12% Basalt- ferskt- þétt
45% Basalt- ferskt-blöðrótt, 2-25% blöðrur
35% Basalt- ferskt-blöðrótt, >25% blöðrur
1% Basalt- ummyndað- þétt
4% Basaltgler- ferskt
1% Móberg
1% Annað (kargi, andesít, setberg)




0086

Kornastærðardreifing

Einkennandi kornadreifing:

Möskvastærð, mm	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11	16	22	32	45	64
Sáldur, %	2	3	4	4,5	4,75	4,75	5	5,75	12,25	31	64	97,75	100	100	100



Rannsóknir og framleiðslueftirlit er í höndum Mannvits.

Þær upplýsingar sem koma fram í skjali þessu eru skv. bestu vitund framleiðanda.

Framleiðandi áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara. Öll töluleg gildi eru leiðbeinandi og dæmigerð fyrir efnið.