

Tækniblað


Vöruheiti
Náma

STA26- Toppefni
Stapafell

Eiginleikar

Kornastærð
Kleyfnistuðull
Viðnám gegn niðurbroti
Brothlutfall

0/25
8
39
C_{95/1}


C _c	C _r	C _{tc}	C _{tr}
99	1	88	0
Brotið	Ávalt	Alveg brotið	Alveg ávalt


Dæmigerð efnislýsing

23% Basalt- ferskt- þétt
43,8% Basalt- ferskt- blöðrótt, 5-25% blöðrur
28,6% Basalt- ferskt- blöðrótt, >25% blöðrur
4,2% Basaltgler- ferskt- blöðrótt, >25%
0,4% Basaltgler- ummyndað- blöðrótt, >25% blöðrur

Kornastærðardreifing

Einkennandi kornadreifing:

Möskvastærð, mm	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	63
Sáldur, %	5	7,4	11,3	15,8	22,3	30,3	41	46,8	54	62	79,8	87,5	100	100


Rannsóknir og framleiðslueftirlit er í höndum Mannvits.

Þær upplýsingar sem koma fram í skjali þessu eru skv. bestu vitund framleiðanda.
Framleiðandi áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara. Öll töluleg gildi eru leiðbeinandi og dæmigerð fyrir efnið.