

## Tækniblað



Vöruheiti  
Náma

STA29- Toppefni  
Stapafell

### Eiginleikar

Kornastærð  
Kleyfnistuðull  
Viðnám gegn niðurbroti  
Brothlutfall

0/63  
4  
39  
C<sub>70/10</sub>

C <sub>c</sub>	C <sub>r</sub>	C <sub>tc</sub>	C <sub>tr</sub>
71	29	14	2
Brotið	Ávalt	Alveg brotið	Alveg ávalt


### Dæmigerð efnislýsing

4,2% Basalt- ferskt- þétt  
16,3% Basalt- ferskt- blöðrótt, 5-25% blöður  
67,4% Basalt- ferskt- blöðrótt, >25% blöður  
11,2% Basaltgler- ferskt- blöðrótt, >25% blöður  
0,9% Móberg

## Kornastærðardreifing

### Einkennandi kornadreifing:

Möskvastærð, mm	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63
Sáldur, %	3	4	6	9	13	19	24	28	32	37	46	58	73	88	100



Rannsóknir og framleiðslueftirlit er í höndum Mannvits.

Þær upplýsingar sem koma fram í skjali þessu eru skv. bestu vitund framleiðanda.  
Framleiðandi áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara. Öll töluleg gildi eru leiðbeinandi og dæmigerð fyrir efnið.